

Sopro GD 749 Grundierung



Bez obsahu riedidla, svetlo červená, synteticko živcová penetrácia pre silno a rozdielne savé podklady.

- rýchlo schnúca
- vodou riediteľná
- bez obsahu rozpúšťadiel
- na spevnenie podkladu
- na vyrovnávanie rôznej savosti
- pre vnútorné a vonkajšie použitie, predovšetkým pre podklady s obsahom sadry
- pre následné pokladanie dlaždíc a obkladov
- na steny a podlahy



Oblasti použitia

Penetrácia na silno savé podklady, najmä pre stavebné materiály obsahujúce sadru v oblasti podláh a stien ako základný náter na obklady stien zaťažené vlhkosťou do skupiny zaťaženia W2 podľa ÖNORM B 2207. K príprave povrchu pre následné obkladacie práce s dlažbami, dlaždicami a doskami, ale nie ako základný náter pre následné maliarske práce.

Vhodné podklady

Savé podklady ako cementová omietka, vápenno cementová omietka, sadrová omietka, omietkové a murivové spojivá, murivo, betón, pórobetón, sadrové dosky, sadrokartónové dosky, cementový poter, síranovápenatý poter, magnezitový poter.

Doba schnutia

cca 2 hod na dobre savých podkladoch

Časové údaje

vzťahujú sa na normálny teplotný rozsah +23°C a pri relatívnej vlhkosti vzduchu 50%; vyššie teploty uvedené časy skracujú, nižšie ich predlžujú

Podlahové vykurovanie

vhodné, prírodná teplota max. 65 °C

Teplotná odolnosť

od -20 °C do +80 °C

Spotreba

cca 0,07 kg/m² (1:1 zriedený s vodou), v závislosti od savosti podkladu

Náradie

valec s ovčou vlnou, štetec, metla

Čistenie náradia

vo vlhkom stave s teplou vodou, v zatvrdnutom stave mechanicky.

Skladovanie

v neotvorenom originál balení pri chladnejšom, nezamrzajúcom skladovaní cca 2 roky skladovateľné

Forma dodania

10 kg kanister, 5 kg kanister, 1 kg fľaša (12 ks v kartóne)

Príprava podkladu

Podklady musia byť suché, nosné, bez trhlín, tvarovo stále a bez látok znižujúcich priľnavosť (napr. prach, olej, vosk, separačné prostriedky, výkvet, sintrové vrstvy, zvyšky lakov a farieb). Existujúce trhliny v potere sa musia opraviť živickou Sopro Rissharz. Potery na báze síranu vápenatého (anhydritové potery) musia mať obsah vlhkosti $\leq 0,5 \text{ CM-}\%$ (vyhrievané $0,3 \text{ CM-}\%$) - musia byť obrúsené a odsaté. So Sopro Rapidur® B1 vyrobené potery sú už po 12 hodinách pripravené na pokrytie. Nevyhrievané cementové potery musia byť 28 dní staré a suché ($\leq 2,5 \text{ CM-}\%$). Vykurované potery musia pred zalepením spĺňať normy ohrevu a vykurovania (vykurovací protokol), alebo sa zahrejú po zrelosti na pokrytie. Sadrové omietky musia byť suché, jednovrstvové a nesmú byť vyhladené a plstené. Tenké vrstvy tmelu musia byť odstránené.

Platia príslušné normy, smernice a odporúčania, ako aj všeobecne uznávané technické pravidlá.

Spracovanie

Pred použitím premiešajte alebo zatrepte, zriediť s vodou v pomere 1:1 a pomocou štetca, valca alebo metly naneste na podklad. Naneste len toľko materiálu, aby sa nevytvorili kaluže alebo povlak.

Upozornenie

Vhodný len pre sajúce podklady. Nie je vhodný pre následné maliarske práce, pretože môže prerážať označovací farba, predpísaná pre pokladanie dlaždíc! Pri poteroch viazaných na síran vápenatý je použitie prípustné len v prípade, ak je povrch poteru sajúci, čo by sa obvyčajne po zodpovedajúcom ošetrení (napr. prebrúsenie) nemalo stať.

Upozornenie pre Vašu bezpečnosť

Označovanie

Bez povinnosti označovania podľa Vyhlášky o nebezpečných látkach.

Pri styku so stavebnými materiálmi/chemikáliami dodržiavajte bežné bezpečnostné opatrenia.

Bezpečnostné rady (S-vety)

S2 Nesmie sa dostať do rúk deťom

Údaje obsiahnuté v týchto informáciách sú opisom produktu. Predstavujú všeobecné pokyny na základe našich skúseností a skúšok a nezohľadňujú konkrétny prípad použitia. Z údajov nie je možné vyvodiť žiadne nároky na odškodnenie. V prípade potreby sa prosím obráťte na naše technické poradenstvo. Najaktuálnejšiu verziu uvedených informácií k produktu, ako aj práve platný bezpečnostný list podľa EU vyhlášky 1907/2006, nájdete na stránke www.sopro.sk.

Príjem objednávok, technické poradenstvo, výroba a distribúcia

Sopro Bauchemie GmbH, Austria
Weidenweg 14
A-8330 Feldbach
Telefón: +43 (0) 3152 47 11-0
Fax: +43 (0) 3152 46 93
e-mail: werk@sopro.at

www.sopro.sk

Vedenie spoločnosti, vedenie distribúcie, marketing a správa

Sopro Bauchemie GmbH, Austria
Lagerstraße 7
A-4481 Asten
Telefón: +43 (0) 7224 67141-0
Fax: +43 (0) 7224 67181
e-mail: export@sopro.at